

Spielzeugfarbe Aqua

auf Schellackbasis

8005 farblos und 8005 1-15 farbig

125 ml, 375 ml, 1 l, 10 l



Eigenschaften:

Spielzeugfarbe Aqua ist eine wasser-
verdünnbare, leuchtend bunte Farbe für Kin-
derspielzeug auf wässriger Schellackbasis.
Sie besteht aus natürlichen Rohstoffen und
enthält keine belastenden Zusätze. Die be-
handelten Holzteile sind seidenglänzend,
diffusionsfähig und schmutzabweisend. Sie
erfüllt die Spielzeugnorm EN 71, 3+9.

Folgende Farbtöne sind standardmäßig lieferbar: 8005-1 gelb, 8005-2
gelborange, 8005-4 rot, 8005-5 ozeanblau, 8005-6 grün, 8005-7 hell-
grün, 8005-8 schwarz, 8005-9 tiefschwarz, 8005-11 weiß „Konzentrat“
(siehe unter Vorbehandlung!), 8005-15 lindgrün. Alle Farbtöne sind
untereinander mischbar. Hierzu aber unbedingt Vorversuche machen!



Inhaltsstoffe:

Wasser, Schellack, Lebensmittelfarbstoffe je nach Farbton, Phenoxy-
ethanol (für Kosmetik zugelassenes Konservierungsmittel). Nur im
Farbton weiß 8005-11 sind enthalten: Wasser, modifizierte Sojafett-
säure, Titandioxid, Kreide, mehrwertiger Alkohol, Quellton, Netzmittel,
Entschäumer.

Farbtöne:

80051 gelb, 80052 gelborange, 80054 rot, 80055 ozeanblau,
80056 grün, 80057 hellgrün, 80058 tintenschwarz, 80059 tiefschwarz,
800511 weiß, 800515 lindgrün

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Die Holzteile müssen trocken (max. 12% Feuchte),
saugfähig, schmutz-, staub- und fettfrei sein. Sauberer Schleifaufbau
bis mind. P 180 wird empfohlen.

Achtung! Die Spielzeugfarbe weiß 8005-11 wird aus Stabilitätsgrün-
den als Konzentrat geliefert. Die Gebinde sind daher unterfüllt. Vor
der Verarbeitung diese zuerst mit destilliertem Wasser auffüllen und
gut homogen verrühren. Die verdünnte Farbe innerhalb von 14 Tagen
verarbeiten. Nur so viel Farbe verdünnen, wie in diesem Zeitraum
verarbeitet wird.

2. Verarbeitung: Spielzeugfarbe gut aufrühren und gleichmäßig
durch Tauchen, Streichen, Spritzen oder Wischen auftragen. Auch zum
Trommeln geeignet. Je nach Holzart können Farbe und Intensität stark
abweichen.

Wichtig: Für einen noch besseren Schutz der farbigen Oberfläche
empfehlen wir eine Endbeschichtung mit dem schweiß- und speichel-
echten Hartöl Aqua seidenmatt 8045 / matt 8245. Unbedingt Vorver-
suche machen (vor allem bei Farbtonmischungen)! Nicht unter 12°C
verarbeiten!

Spritztechnische Verarbeitung: Spritzen mit Becherpistole:

Druck: 2,5-3 bar, Düsendurchmesser: 1,5 - 1,7 mm.

Spritzen mit Air-Mix-Anlage: Pumpendruck: 2,0 bar, Düsendurch-
messer: 0,28 mm.

Der Abstand vom Untergrund zur Spritzpistole sollte höchstens 15 cm
betragen.

3. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit BIOFA
Pinselreiniger 0600 und Wasser reinigen.

Trocknung:

Nach 20 bis 30 Minuten (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).

Verbrauch / Ergiebigkeit:

50-80 ml/m² bzw. 13-20 m²/l, ist jedoch stark von der Saugfähigkeit
und der Beschaffenheit des Untergrundes und der Applikationsart
abhängig.

Im Bedarfsfall durch Vorversuche ermitteln.

Lagerung:

Kühl, frostfrei und gut verschlossen lagern. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten. Mindesthaltbarkeit unangebrochener Gebinde 1 Jahr!

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Spritzverarbeitung geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Nicht in Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

Stand: 18.10.2022